

# Teplotné rozťažnosti minerálov v sústave $\text{CaO}—\text{MgO}—\text{SiO}_2$

E. KANCLÍŘ, V. AMBRÚZ

*Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied,  
Bratislava*

Syntetizoval sa  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  (forsterit),  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  (monticellit) a  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$  (merwinit). Merali sa hodnoty stredného koeficienta teplotnej rozťažnosti ( $\alpha_{\text{str}}$ ), graficky sa stanovili hodnoty pravého koeficienta teplotnej rozťažnosti ( $\alpha_{\text{pr}}$ ) a vypočítala sa percentuálna lineárna rozťažnosť v rozsahu teplôt 20—1000 °C.

Pre  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000} \text{ }^{\circ}\text{C} = 12,2 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ , pre  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000} \text{ }^{\circ}\text{C} = 11,4 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ , pre  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000} \text{ }^{\circ}\text{C} = 12,7 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ .

Niektoré z minerálov v sústave  $\text{CaO}—\text{MgO}—\text{SiO}_2$  [1] sú súčasťkami slinku a vznikajú vedľa  $\text{MgO}$ ,  $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$  a  $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$  vtedy, ak je molárny pomer  $\text{CaO} / \text{SiO}_2 < 2$ . Pri molárnom pomere  $\text{CaO} / \text{SiO}_2 < 1$  sa tvorí monticellit a forsterit. Pri molárnom pomere  $\text{CaO} / \text{SiO}_2 = 1$  —  $1,5$  je dokázaná existencia merwinitu a monticellitu. Ak je pomer  $\text{CaO} / \text{SiO}_2 = 1,5$ , vzniká okrem uvedených spinelov merwinit a pri molárnom pomere  $\text{CaO} / \text{SiO}_2 = 1,5$  —  $2$  sa tvorí zmes merwinitu a dikalciumsilikátu.

V tejto práci sa opisuje syntéza uvedených minerálov a namerané hodnoty stredného koeficienta teplotnej rozťažnosti ( $\alpha_{\text{str}}$ ), graficky zistené hodnoty pravého koeficienta teplotnej rozťažnosti ( $\alpha_{\text{pr}}$ ) a vypočítané hodnoty percentuálnej rozťažnosti  $\Delta l/l_0$  100 v rozsahu teplôt 20 — 1000 °C.

## Experimentálna časť

Na syntézu uvedených minerálov sa použil  $\text{CaCO}_3$  p. a.,  $\text{MgCO}_3$  p. a. a brazílsky kremenec o obsahu 99,98 %  $\text{SiO}_2$ . Postup pri syntéze bol zhodný ako v práci [2]. Druhý výpal sa robil pri teplote 1200 °C po dobu 24 hodín, tretí záhrev  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  a  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$  pri teplote 1520 °C po dobu 24 hodín a  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  pri teplote 1460 °C po dobu 24 hodín. Po jednotlivých stupňoch syntézy sa chemickým rozborom overilo zloženie a stanovil sa obsah voľného  $\text{CaO}$  [3]. Pripravené látky neobsahovali nijaký voľný kysličník vápenatý.

Pre  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  ( $M = 140,73$ )

vypočítané:	57,30 %	$\text{MgO}$ ,	42,70 %	$\text{SiO}_2$ ;
zistené:	56,85 %	$\text{MgO}$ ,	42,84 %	$\text{SiO}_2$ .

Pre  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  ( $M = 156,49$ )

vypočítané:	35,85 %	$\text{CaO}$ ,	25,78 %	$\text{MgO}$ ,	38,37 %	$\text{SiO}_2$ ;
zistené:	35,86 %	$\text{CaO}$ ,	25,27 %	$\text{MgO}$ ,	39,08 %	$\text{SiO}_2$ .

Pre  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$  ( $M = 328,74$ )

$$\begin{array}{lll} \text{vypočítané:} & 51,17 \% \text{ CaO}, & 12,27 \% \text{ MgO}, \\ \text{zistené:} & 51,30 \% \text{ CaO}, & 12,20 \% \text{ MgO}, \end{array} \begin{array}{ll} 36,56 \% \text{ SiO}_2; \\ 36,55 \% \text{ SiO}_2. \end{array}$$

Mineralogickým štúdiom v prechádzajúcim svetle sa zistilo, že syntetizovaný  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  tvorí väčšinou izometrické alotriomorfne obmedzené zrná, miestami i hypidiomorfne obmedzené zrná o veľkosti 30—50  $\mu\text{m}$ , ojedinele vystupujú i zrná väčšie, až 100  $\mu\text{m}$ . Je to bezfarebná látka, ktorej reliéf je nevýrazný, štiepateľnosť je dobrá podľa (010) a (001) a zhášanie je rovnobežné so štiepateľnými trhlinami. Dvojlam je 0,35 a charakter zóny je negatívny.

$\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  tvorí prierezy alotriomorfne i hypidiomorfne ohraničených zín o veľkosti 15—70  $\mu\text{m}$ , nesfarbené a nevýrazného reliéfu. Štiepateľnosť zín bola dobrá. Zhášanie je rovnobežné so štiepnymi trhlinami. Dvojlam je 0,014, charakter zóny je negatívny.

$3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$  tvorí prevažne prierezy pretiahnutých alotriomorfne ohraničených zín o veľkosti 10—20  $\mu\text{m}$ , ojedinele až 40  $\mu\text{m}$ . Niektoré zrná sú ohraničené aj izometricky, sú bezfarebné a vysokého reliéfu. Štiepateľnosť zín je dokonalá podľa (010). Zhášanie je rovnobežné so štiepnymi trhlinami alebo šikmé na reze (010) v zóne (100) — (001) s uhlom šikmeho zhášania  $\alpha/c = 32—40^\circ$ . Dvojlam je 0,015, charakter zóny je negatívny.

Tabuľka 1

Pravý koeficient teplotnej roztažnosti ( $\alpha_{pr}$ )  $10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ , stredný koeficient teplotnej roztažnosti ( $\alpha_{str}$ )  $10^{-6} \text{ deg}^{-1}$  a percentuálna lineárna teplotná roztažnosť v rozsahu teplôt 20—1000 °C

$2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$\alpha_{pr}$ $\alpha_{str}$ roztažnosť v %	10,2 10,1 0,08	10,4 10,2 0,18	11,1 10,4 0,29	11,9 10,7 0,41	12,5 11,0 0,53	13,0 11,3 0,66	13,3 11,5 0,78	13,6 11,8 0,92	13,9 12,0 1,06	14,3 12,2 1,19
$\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$\alpha_{pr}$ $\alpha_{str}$ roztažnosť v %	9,7 9,4 0,08	10,2 9,7 0,17	10,7 9,9 0,27	11,2 10,2 0,39	11,6 10,4 0,50	12,1 10,7 0,62	12,4 10,9 0,74	12,6 11,1 0,86	12,8 11,3 0,99	12,9 11,4 1,12
$3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$\alpha_{pr}$ $\alpha_{str}$ roztažnosť v %	10,2 10,5 0,08	10,4 10,3 0,19	11,3 10,4 0,29	12,6 10,9 0,42	13,1 11,4 0,55	13,6 11,7 0,68	13,9 12,0 0,81	14,3 12,2 0,95	14,7 12,5 1,09	15,0 12,7 1,25

Charakter roztažnosti uvedených minerálov je reverzibilný.

S ohľadom na spôsob prípravy minerálov spekaním ide o látka polykryštalickú. Mikroskopicky sa nezistila orientácia zrín a pôrovitost. Z hľadiska roztažnosti možno pripravené minerály považovať za kvázi izotropné, takže ide o priemerný koeficient teplotnej roztažnosti [4].

Difrákčný záznam je v plnom súlade s tabelovanými hodnotami [5].

Zo syntetizovaných minerálov sa zhovili dilatačné telieska o veľkosti  $5 \times 5 \times 50$  mm, pri ktorých sa merala teplotná roztažnosť v rozsahu 20—1000 °C na dilatometri Chevenard, typ DP so zariadením na optický záznam. Výsledky hodnôt v tab. 1 sú aritmeticckým priemerom troch meraní pre forsterit a monticellit a piatich meraní pre merwinit.

Presnosť stanovenia je  $0,1 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ .

## ТЕПЛОВОЕ РАСПИРЕНИЕ МИНЕРАЛОВ В СИСТЕМЕ CaO—MgO—SiO<sub>2</sub>

Э. Канцлирж, В. Амбруз

Институт неорганической химии Словацкой академии наук,  
Братислава

Были получены  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ,  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ,  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$  и для них измерили средний коэффициент теплового расширения ( $\alpha_{cp}$ ), графически нашли величины истинного коэффициента теплового расширения ( $\alpha_{ист}$ ) и рассчитали процентное линейное расширение в интервале температур 20—1000°. Для  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000^\circ} = 12,2 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ , для  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000^\circ} = 11,4 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$  и для  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000^\circ} = 12,7 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ .

*Preložila T. Dillingerová*

## WÄRMEAUSDEHNUNG VON MINERALIEN IM SYSTEM CaO—MgO—SiO<sub>2</sub>

E. Kanclíř, V. Ambrúz

Institut für anorganische Chemie der Slowakischen Akademie der Wissenschaften,  
Bratislava

Es wurden  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ,  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  und  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$  synthetisch dargestellt. Die Werte des mittleren Wärmeausdehnungskoeffizienten wurden gemessen und der wahre Wärmeausdehnungskoeffizient wurde graphisch ermittelt. Die prozentuale lineare Wärmeausdehnung im Bereich der Temperaturen von 20—1000 °C wurde berechnet. Für  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000^\circ\text{C}} = 12,2 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ , für  $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000^\circ\text{C}} = 11,4 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ , und für  $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$   $\alpha_{20-1000^\circ\text{C}} = 12,7 \cdot 10^{-6} \text{ deg}^{-1}$ .

*Preložil K. Ullrich*

## LITERATÚRA

1. Levin E. M., Mc Murdie H. F., Hall F. P., *Phase Diagrams for Ceramists*, 115. The American Ceramic Society, Columbus 1956.
2. Kanclíř E., Ambrúz V., *Chem. zvesti* **18**, 702 (1964).

3. Lea F. M., Desch C. H., *Die Chemie des Zements und Betons*, 103. Zementverlag, Berlin 1937.
4. Harders F., Kienow S., *Feuerfestkunde*, 86. Springer-Verlag, Berlin 1960.
5. *Cumulative Alphabetical and Grouped and Numerical Index of X-Ray Diffraction Data*. ASTM, Philadelphia 1954.

Do redakcie došlo 25. 8. 1964

*Adresa autorov:*

*Dr. inž. Edmund Kanelíř, CSc., inž. Vladimír Ambrúz, Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, Dúbravská cesta.*